

HOLZ

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE



PFLEGE

Zur Pflege und Auffrischung der Möbelloberfläche (alle 0,5 - 3 Jahre) das Hartwachs-Pflegeöl dünn und sparsam mit einem Wolltuch auftragen.

Mit einem trockenen, fusselfreien Wolltuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

REINIGUNG

1 | Leicht verschmutzte Stellen können mit warmem Wasser und Wolltuch (nicht zu feucht) gereinigt werden.

2 | Stärker verschmutzte Flächen oder schwarze Stellen (Gummiabrieb) an Tisch- oder Stuhlbeinen mit dem mit Arbeitsplattenöl getränkten Reinigungspad mit wenig Druck in Faserrichtung behandeln. Möglichst großflächig arbeiten ca. 20 cm rund um die Verschmutzung, damit keine Farbunterschiede auftreten.

3 | Mit einem trockenen, fusselfreien Wolltuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

REPARATUR - KRATZER

1 | Die Fläche mit einem ölig, feuchten Schleifpapier der Körnung 120 solange anschleifen, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Das Schleifen sollte immer großflächig und in Holz-

faserrichtung erfolgen. Die Oberfläche feinschleifen, beginnend mit Korn 150, 180 und beendend mit Korn 280.

2 | Das Hartwachs-Pflegeöl satt mit dem Wolltuch auftragen.

3 | 15 - 20 Minuten einwirken lassen.

4 | Mit einem trockenen, fusselfreien Wolltuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

REPARATUR - DELLEN

Delle wässern und mit einem feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Das Tuch muss ausreichend feucht sein und das Bügeleisen darf nicht mit dem Holz direkt in Berührung kommen. Bei Bedarf mehrmals wiederholen.

1 | Sind die Holzfasern aufgequollen und die Holzstelle völlig trocken, mit dem ölig, feuchten Schleifpapier abschleifen, beginnend mit Korn 150, 180 und mit Korn 280 fein nachschleifen.

2 | Das Pflegeöl satt mit dem Wolltuch auftragen, damit keine Farbunterschiede auftreten.

3 | 15 - 20 Minuten einwirken lassen.

4 | Mit einem trockenen, fusselfreien Wolltuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

Erstreinigung

Es dauert einige Zeit bis das Öl vollständig trocknet und seine Eigenschaften entwickelt. Bitte vermeiden Sie es daher die Oberfläche in den ersten 2 bis 3 Wochen zu reinigen.



Tipp

Bei stark beanspruchten Oberflächen (z. B. Tischflächen) können Sie die Pflege mit dem Hartwachs-Pflegeöl häufiger durchführen. Wir empfehlen kürzere Zeitabstände von 3 bis 6 Monaten.